



ESMALTE PU BAÑERAS NAZZA

DESCRIPCIÓN:

Esmalte de poliuretano brillante de dos componentes a base de isocianato alifático. Esmalte de acabado brillante de elevada calidad. Recomendado especialmente para la restauración de aseos y cuartos de baño (sanitario, bañera, etc.).

USOS Y CARACTERÍSTICAS:

Recomendado especialmente para la restauración de aseos y cuartos de baño (sanitario, bañera, etc.). Dilución: 5-10 % Volumen (disolvente para poliuretano).

- Elevada dureza
- Alto brillo
- Alto nivel de cubrición
- Buena resistencia química.

ESPECIFICACIONES/ PROPIEDADES:

Naturaleza	Poliuretano Acrílico con Isocianato alifático
Color/Acabado	Blanco / Brillante
Densidad	1,250 + 0.05 g./ml
Sólidos en Volumen	52 + 1.0 %
COV (2004/42/CE)	430 g/l
Punto de Inflamación	>32°C

DATOS DE APLICACIÓN:

Relación de mezcla	4:1 volumen
Espesor recomendado	Seco: 40 micras Húmedo: 80 micras
Vida de la mezcla	4 horas (20°C)
Rendimiento	13 m ² /litro y mano (40 micras secas)
Pistola "Airless"	Presión en boq.: 120-180 bar. Diámetro boq.: 0,38-0,53 mm. Ángulo de aplic.:40-80 grados. Dilución: 5% en volumen.
Pistola aerográfica	Presión: 3 - 5 bar. Diámetro boquilla: 1,2-1,5 mm. Dilución: 10% en vol.
Brocha / Rodillo	Dilución 5-10% en vol.
Diluyente/limpieza	Disolvente poliuretano Nazza

Evitar una dilución excesiva, ya que puede provocar una menor resistencia al descuelgue y una pérdida de propiedades generales del producto.

TIEMPOS DE SECADO:

Tiempos de secado T (20°C)	Seco al tacto: 3 horas
	Repintado: 12 horas
	Secado completo: 7 días

Los tiempos de secado pueden variar en función de las condiciones ambientales y el espesor de capa aplicado.

CONDICIONES DE APLICACIÓN:

No aplicar el producto a temperaturas extremas, ni sobre superficies expuestas a fuerte insolación. Mantener las condiciones de buena ventilación durante el tiempo de secado.

No aplicar con humedades relativas superiores a 75% ni con temperaturas inferiores a 10 °C.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES:

Realizar un lijado de la superficie a tratar para abrir poro. Eliminar cualquier resto de suciedad, grasa, óxido mal adherido y recubrimientos utilizando disolvente o decapante. Una vez que la superficie esté totalmente seca aplicar Imprimación Epoxi al agua o al disolvente según necesidad.

Transcurrido el tiempo de secado aplicar una o dos capas de Pintura para Bañeras.

Sobre antiguas pinturas, en las que se desconozca su composición, o dudemos de su adherencia, siempre es conveniente realizar pruebas previas de adherencia.

MODO DE EMPLEO:

Remover bien el contenido del envase.

Añadir el componente B sobre el A o mezclar la cantidad necesaria respetando la relación de mezcla. Agitar la mezcla durante al menos 2 min. hasta una perfecta homogeneización de los dos componentes.

Aplicar dos capas cruzadas usando brocha, rodillo o pistola, a espesores de 30-40 micras secas.

ALMACENAMIENTO:

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol. La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales entre 5 y 35°C es de 12 meses a partir de la fecha de envasado.



FICHA TÉCNICA

Rev.1: Abril 2024

ESMALTE PU BAÑERAS NAZZA

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA:

Consultar ficha de seguridad.

Nazza no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha. Los datos reseñados están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.