

Pintura Acrílica Premium AMH Nazza

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y USO RECOMENDADO:

Recubrimiento acrílico liso de elevada calidad para impermeabilización y decoración de fachadas. Con aditivos para autoprotección de la película frente a mohos.

Especialmente paramentos exteriores, muros, patios de luz y fachadas de hormigón, prefabricados, ladrillo, fibrocemento en edificios, bloques de pisos, chalets, naves industriales y hormigón estructural.

PROPIEDADES FÍSICAS:

- Producto al agua.
- Excelente poder de cubrición.
- Impermeable y permeable al vapor de agua.
- Blanco y colores estables a la radiación solar y la acción de la intemperie.
- Autolimpiable por acción de la lluvia.
- Posee propiedades anticarbonatación y una muy baja permeabilidad a los gases presentes en el aire.
- Insaponificable.
- Cumple con la Directiva 2004/42/CE referente a los compuestos orgánicos volátiles (COV).
- Marcado CE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Ligante	Emulsión a base de un copolímero acrílico
Diluyente	Agua
Materia fija en peso U.N.E. 48087	59 %
Densidad U.N.E. 48098	1.40 +/- 0.05 Kg./l
Viscosidad Krebs Stormer a 25° U.N.E. 48076	110 +/- 10 KU a 25° C
Rendimiento teórico a 100 micras húmedas	8,4-11,2 m2/l según superficie
Tiempos de secado U.N.E. 48086	Tacto: 1-2 horas. Repintado: min. 6-12 h
Color U.N.E. 48103	Blanco nieve
Acabado	Mate Sedoso

PRESENTACIÓN:

- Envasado: Se presenta en envases de 4 y 15 litros.
- Aspecto: Líquido.

APLICACIONES:

Uso en exterior: Aplicar sobre fachadas, muros, paramentos exteriores y patios de luz.

Uso en interior: Aplicar en cajas de escaleras, pasillos, habitaciones, oficinas, locales públicos, etc.

UTILES DE APLICACION

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o a pistola, previa agitación del producto y dilución respectiva.

La limpieza de equipos se realizará con agua antes de secar la pintura y con disolvente de limpieza después de secar.

ALMACENAMIENTO:

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol.

La estabilidad del producto en su envase original no abierto, a temperatura ambiente comprendida entre 5 y 35° C es de 2 años.

PRECAUCIONES:

Aplicar con temperaturas entre 5 y 35° C y humedad relativa inferior al 80%. La temperatura de la pintura y de la superficie deben encontrarse entre estos límites. No aplicar si se prevén lluvias, con humedades elevadas, con fuerte viento lateral o en zonas con previsión de rocío.

Pintura Acrílica Premium AMH Nazza

MODO DE EMPLEO:

Tratamiento del soporte.

Superficies nuevas de hormigón y sus prefabricados, etc.:

Dejar fraguar completamente el hormigón (28 días mínimo). Eliminar la lechada de fraguado, sales solubles, polvo, grasa, aceite y otros contaminantes mediante procedimientos mecánicos o manuales.

Superficies ya pintadas de hormigón, fibrocemento, etc.:

Eliminar el polvo y materiales disgregables mediante procedimientos mecánicos o manuales.

Las superficies pintadas en mal estado, deberán eliminarse completamente mediante chorro de agua a alta presión o chorro de agua más abrasivo.

No se recomienda utilizar en los trabajos de limpieza productos químicos de naturaleza ácida o alcalina ya que podrían dañar irreversiblemente al soporte de base.

Otro tipo de superficies o soportes:

Debe comprobarse previamente la solidez y anclaje de la pintura, así como diagnosticar la naturaleza del soporte con el fin de evitar posibles incompatibilidades, ya que no se puede garantizar el comportamiento de productos ajenos.

Esquema de pintado:

Imprimación:

Aplicar una capa de **FIJADOR (AL AGUA)** diluido una parte por 4 de agua..

Acabado:

Aplicar dos o tres capas de **PINTURA ACRILICA PREMIUM AMH NAZZA** diluido un 5 - 10% con agua según la recomendación incluida en el esquema de pintado.

Dejar secar convenientemente entre capas según condiciones y condicionantes de aplicación.

Para el tratamiento de grietas o fisuras que pueda presentar la superficie a impermeabilizar, se recomienda consultar a nuestro de Departamento Técnico para prescribir el tratamiento más adecuado en forma de masilla, plaste o venda.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA:

Producto al agua, no requiere instrucciones especiales para su aplicación. Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad cuyas indicaciones deben ser observadas. Además deben seguirse las exigencias de la legislación nacional o local. Existe una hoja de seguridad del producto a disposición del usuario.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES:

Nazza no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha. Los datos reseñados están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.