

## **Pintura piscina azul clorocaucho NAZZA**

### **DESCRIPCIÓN:**

Pintura lisa a base de caucho clorado, con buena resistencia al agua dulce, al agua salada, a los aceites minerales y a los productos de limpieza de piscinas. Se usa para el pintado de piscinas de hormigón o cemento y depósitos metálicos (hierro y acero).

### **USOS:**

- Para pintar paredes y suelos de piscinas de exterior o interior
- Como recubrimiento de protección interior para depósitos (no para uso alimentario)

### **CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS:**

- Tenacidad y flexibilidad adecuadas, soportando ligeras contracciones del sustrato.
- Buena resistencia al envejecimiento.
- Buena impermeabilidad.

### **DATOS TÉCNICOS:**

#### **Ligante**

Caucho clorado.

#### **Diluyente**

Disolvente clorocaucho Nazza

#### **Materia fija en peso U.N.E. 48087**

70 +/- 2 %

#### **Densidad U.N.E. 48098**

1.420 +/- 0.050 kg./l

#### **Viscosidad Krebs Stormer a 25° U.N.E. 48076**

85 +/- 5 U.K.

#### **Poder de cubrición a 100 micras húmedas**

93.0 %

#### **Rendimiento teórico a 100 micras húmedas**

8-10 m<sup>2</sup>/L.

#### **Tiempos de secado U.N.E. 48086**

Al tacto: 20 minutos. Total: 1.5 hora.

#### **Intervalo de repintado U.N.E. 48086**

Min. 12 h.

#### **Puesta en servicio**

Min 8 días

#### **Acabado**

Mate

#### **Color U.N.E. 48103**

Celeste

### **PRESENTACIÓN:**

- Se presenta en envase metálico de 4 L.

### **ALMACENAMIENTO:**

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol. La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales entre 5 y 35°C es de 12 meses.

### **APLICACIONES:**

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo, pistola aerográfica o con pistola sin aire, previa agitación del producto y dilución respectiva, siguiendo siempre la práctica normal de un buen pintado. La limpieza de equipos se realizará con disolvente clorocaucho Nazza.

### **MODO DE EMPLEO:**

#### **- Tratamiento del soporte.**

#### **Sobre superficies nuevas de cemento, hormigón, yeso, etc...:**

Procuraremos que presenten un acabado ligeramente rugoso, obtenido mediante el fratasado al inicio del fraguado. Antes de pintar, el hormigón debe estar completamente fraguado (mínimo 28 días), sin restos de agente de curado, desencofrantes, etc... Y tener la porosidad suficiente para permitir el anclaje. Neutralizar la superficie con una solución de ácido clorhídrico (sulfumán) en agua al 10-15%. Lavar con abundante agua dulce y dejar secar, un mínimo de 24 horas, antes de pintar. Este sistema sirve para dar rugosidad al hormigón liso.

**Sobre superficies envejecidas:** Eliminar, mediante raspado, todas las zonas deterioradas del revestimiento anterior. Lavar, a continuación, con abundante agua dulce, toda la superficie, y una vez seca, proceder con el mismo sistema de pintado que en las superficies nuevas.

#### **- Aplicación del producto.**

Cuando el soporte esté preparado y seco, aplicar una primera capa de **PISCINAS CLOROCAUCHO NAZZA**, rebajando el producto con la proporción de 10% de disolvente clorocaucho Nazza. A continuación, aplicar la segunda capa como producto al uso. Los porcentajes variarán cuando las condiciones de aplicación así lo requieran.



## **Pintura piscina azul clorocaucho NAZZA**

---

### **INFORMACIÓN REGLAMENTARIA:**

Consultar ficha de seguridad.

Nazza no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha. Los datos reseñados están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.