

ADHESIVO DE MONTAJE NAZZA TACK

DESCRIPCIÓN:

Adhesivo de montaje monocomponente de alto rendimiento. Cura por humedad ambiental con un secado inicial de solo 5 segundos. Puede llegar a soportar pesos de hasta 300 kg/m².

CARACTERÍSTICAS:

- Producto Ecológico de fácil aplicación.
- Libre de isocianatos y disolventes.
- Rápido secado.
- Muy buena adhesión a la mayoría de materiales de construcción.
- Resistente a la inmersión.
- Excepcional tixotropía.
- Sin formación de burbujas
- Excelente resistencia a los rayos UV, a la intemperie y al envejecimiento.
- Repintable con todo tipo de pinturas. (incluidas pinturas a base agua).

USOS:

Nazza Tack es adecuado para el montaje y pegado de materiales entre sí tales como metal, aluminio, vidrio, plástico, madera y hormigón. Muy utilizado en la industria de la construcción, tanto en interiores como en exteriores como adhesivo elástico;

- Sellado de elementos de edificios y construcción.
- Aplicaciones de sellado de cocinas y baños (aplicaciones de adhesión de espejo, vidrio).
- Adherencia de materiales pesados.
- Sellado de piedras naturales.
- Llenado de fugas (incluidas las aplicaciones que vayan a estar sometidas a inmersión bajo el agua).

*No se recomienda su uso en materiales de tipo PMMA y policarbonato. No se adhiere a PE, PP, PTFE. (Teflon®), siliconas o sustratos bituminosos.

ESPECIFICACIONES/ PROPIEDADES:

Base química	Polímero con Silano
Colores disponibles	Blanco
Densidad	1,48 ± 0,05 g/cm ³
Dureza Shore A	50 ± 5 (ASTM D53505)
Elongación a la rotura	>300 %
Resistencia a la Tracción	>1,90
Resistencia térmica	Entre -40°C y +90 °C
Tiempo de trabajo	5 - 10 min (25°C, 50% hr)

RESISTENCIA QUÍMICA:

Buena resistencia al agua, solventes alifáticos, aceites minerales, grasa, ácidos inorgánicos diluidos y álcalis. Menor resistencia a solventes aromáticos, ácidos concentrados e hidrocarburos clorados.

MODO DE EMPLEO:

La superficie de aplicación debe ser firme y encontrarse limpia, libre de polvo, grasas o aceites y totalmente seca.

Eliminar el polvo y materiales disgregables mediante procedimientos mecánicos o manuales.

Aplicar el adhesivo en franjas verticales / horizontales a una distancia de 10-15 cm para permitir el flujo de aire. Coloque el material para fijar en el lugar y presione para asegurarse de que el espesor del adhesivo sea mínimo de 2-3 mm.

CONDICIONES DE APLICACIÓN:

Aplicar con temperaturas de entre 5 y 35 °C y humedad relativa inferior al 80%. La temperatura del producto y de la superficie debe encontrarse entre estos límites. No aplicar si se prevén lluvias, con humedades elevadas, con fuerte viento lateral o en zonas con previsión de rocío.

ALMACENAMIENTO:

Puede almacenar el producto 12 meses desde la fabricación según las normativas nacionales vigentes. Los envases deberán guardarse a temperaturas de entre 5 y 25 °C en un espacio seco, fresco, bien ventilado y alejado de fuentes de calor o ignición y herméticamente cerrados.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA:

Consultar ficha de seguridad.

Nazza no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha. Los datos reseñados están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.