



## PINTURA PIZARRA NAZZA

### DESCRIPCIÓN:

Esmalte sintético semi - mate de gran aplanamiento, antirreflectante y de alta lavabilidad.

### PROPIEDADES FÍSICAS:

- Buena rapidez de secado.
- Máxima cubrición y nivelación.
- Acabado impecable.
- Alta dureza y flexibilidad.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

**Naturaleza:** Alquídico uretanada

**Acabado:** Semi Mate

**Color:** Negro/Verde

**Densidad:** 1,24-1,30 Kg./litro, según color

**Materia no volátil:** 75 % en peso

**Volumen de sólido:** 70 %

**Rendimiento:** 10-12 m<sup>2</sup>/L (según estado de superficie)

**Secado (30 micras a 20° C):** 5-7 horas

**Repintado mínimo:** 24 horas

**Disolvente:** Aguarrás

**Nivel COV :** 400 g/L (al uso)

### PRESENTACIÓN:

Se presenta en envases de 0,750 litros.

### APLICACIONES:

Para el pintado y mantenimiento de pizarras. Ideal también para la decoración en estancias de interior (cocinas, habitaciones infantiles, oficinas, guarderías, colegios, universidades, academias, museos, restaurantes,...), sobre paredes (previa imprimación), columnas, puertas, muebles, armarios de cocina, electrodomésticos y elementos decorativos sobre los que se quiera escribir con tiza.

### ÚTILES PARA APLICACIÓN:

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo, pistola aerográfica o airless.

### MODO DE EMPLEO:

Agitar bien en el envase. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, consistentes e imprimadas adecuadamente. Dejar secar un mínimo de 2-3 días antes de utilizar la pizarra. Para un resultado óptimo, transcurridos los 3 días se aconseja una limpieza de la superficie pintada con agua jabonosa. Únicamente para escribir con tiza. Limpieza: pasar un borrador. Para una limpieza más profunda, utilizar un paño o trapo humedecido.

Seco	Seco completo	Repintado
7 horas	3 días	mín 24 horas



## PINTURA PIZARRA NAZZA

**AVISO IMPORTANTE:** se deben utilizar siempre tizas clásicas del tipo blando, ya que las duras (también denominadas antipolvo) pueden manchar y rallar la superficie.

Tizas color: algunas marcas de tizas de color pueden manchar o dejar rastros en la pizarra debido a que en su composición contienen ceras. Estas manchas, pueden eliminarse con un trapo húmedo y un poco de detergente suave. Evitar los detergentes agresivos.

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

#### - Superficies nuevas:

**Hierro y acero:** desoxidar mediante cepillado o bien lijado y proteger previamente con imprimación sintética con fosfato de zinc ó minio de plomo.

**Galvanizados, aluminio y otros metales:** desengrasar y dar una mano fina de WASH-PRIMER ó imprimación recomendada para tales superficies.

**Madera:** Lijar suavemente y eliminar el polvo antes de pintar.

**Yeso y masillas:** sellar porosidad con 1-2 manos de fijador.

#### - Repintado

Consultar con el departamento técnico para las distintas superficies. A tener en cuenta que es una pintura al disolvente y puede remover pinturas viejas sintéticas o plásticas.

### ALMACENAMIENTO:

Mantener los envases de origen bien cerrados, en sitios frescos, secos y alejados de fuentes de ignición.

Duración del producto: Sin abrir 12 meses desde su fabricación. Pasado este tiempo consultar con el departamento técnico.

### PRECAUCIONES:

Ver ficha de seguridad disponible en [Nazza.es](http://Nazza.es).

### INFORMACIÓN REGLAMENTARIA:

Consultar ficha de seguridad.

Nazza no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha. Los datos reseñados están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.